

# KAUFMAN

PRODUCT  
INFORMATION

KAUFMAN  
PRODUCTS  
INC.

3811 CURTIS  
AVENUE

BALTIMORE,  
MARYLAND  
21226-1131  
[www.kaufmanproducts.net](http://www.kaufmanproducts.net)

410-354-8600  
800-637-6372

## EXPOSE

### La descripción

Exponga retarder químico que proporciona un método sencillo y económico de exponer **La**

### aplicación

En cuanto agua de superficie ha desaparecido, y el cemento ha perdido su sheen, el rocío Expone sobre el área entera ser expuesto, usando un sprayer del jardín de la bajo-presión. Aplique en 100-150 pies cuadrados por galón hasta que un color uniforme es obtenido. Cubra el cemento revistió con Expone con sheeting plástico, moja la arpillera o papel que curan prevenir la superficie de secando. Asegure la cubierta alrededor del perímetro prevenir ballooning. No use que cura compuesto.

agregados para el trabajo frescamente vertido de la planicie de cemento. Los recintos orgánicos reaccionan con componentes en el cemento a lenta la ganancia de la fuerza en la superficie y permiten el mortero permanecer maleable durante mucho tiempo. Debido a la penetración controlada, Exponga permite el cemento debajo de endurecer normalmente. Después que el cemento ha puesto hasta 1 día después que la aplicación, la superficie retardada de mortero puede ser cepillado lejos con una corriente de agua y un cepillo tieso de bristled. Exponga los productos sólidos, los resultados de repeatable sin lugares calientes para profundidades de hasta 3/16".

### Los Usos

Exponga es usado exponer económicamente agregados en el trabajo frescamente vertido de la planicie de cemento. Una gran variedad de texturas y superficies coloradas es fácil lograr en entrapaños de pared, las aceras, las terrazas, promenades, los pasos, los patios, etc. Hermoso no? superficies de tropiezo son sencillas a logra. Expone superficies el producto un mejor lazo para coyunturas frías y proporciona una superficie áspera en el molde formado? en? cemento de lugar, asegurar el lazo máximo entre secciones de abutting de coyunturas de construcción.

### El envase

(208.15 Liters) 55 gal. drum  
( 18.93 Liters) 5 gal. pail

### La conformidad

CRD C-94

### VOC

0 grams/Liter

### Las direcciones

Prepare un diseño concreto de la combinación que satisfará el equipo del diseño. Esto quizás incluya un color integrante y/o un agregado especial. Haga no tamp o overwork la superficie primera, cuando esto manejarán el agregado hacia abajo y con lo cual disminuye la profundidad y la uniformidad de la exposición. Use una flota de madera o flota de toro trabajar la superficie primera. Haga no overwork la superficie con un paleta de acero, cuando esto tienden sellar la superficie primera y restringe la penetración del retarder químico.

### El procedimiento

El grado de retardation es afectado por muchos factores. Básicamente, algo que afectará el conjunto del cemento, tal como tipo de cemento, admixtures, la temperatura del ambiente, el viento, si el cemento está en el sol o la sombra, si la superficie es plano o en una cuesta, debe ser tomado en consideración a determinar cuando lavar la matriz retardada. Así que verifica periódicamente áreas pequeñas determinar si cemento ha endurecido suficientemente. Si la profundidad de retardation es excesiva, permite permanecer más largo y el cheque otra vez. Cuando profundidad apropiada es logrado, riega con una manga lejos la superficie primera de cemento y quita cemento la materia no mas el conjunto con un cepillo o la escoba toscos, exponiendo el agregado. El agua alta de la presión es más eficiente y debe ser usado cuándo disponible

### La Textura creciente

Rocío agregado extra en la superficie durante terminar y trabajo en con paleta, cerciorarlo es empotrado firmemente y rodeado por pasta de cemento. Especial coloró agregados pueden ser usado para el efecto aumentado del color. El cuarzo, el granito, o agregados de mármol son usado generalmente.

No en venta a o al uso por el público general.

LA GARANTIA LIMITADA Nosotros justificamos nuestros productos ser de la calidad buena y reemplazarán la materia detective probado. Los resultados satisfactorios dependen no sólo sobre productos de calidad, pero también sobre muchos factores más allá de nuestro control. Por lo tanto, con excepción de tal reemplazo, los Productos de Kaufman, S.a. hacen no garantía o la garantía, expresado o implicado, inclusive garantías de la salud o merchantability, de respeto de sus productos, y de los Productos de Kaufman, S.a. tendrán la responsabilidad ningún otro con el respeto a esto. El usuario determinará el suitability del producto o el uso destinado y asume que todo arriesga y la responsabilidad en la conexión a eso. Nuestros vendedores, distribuidores y sus vendedores tienen no autoridad cambiar las recomendaciones impresas con respecto al uso de nuestros productos.

# K A U F M A N

PRODUCT  
INFORMATION

KAUFMAN  
PRODUCTS  
INC.

3811 CURTIS  
AVENUE

BALTIMORE,  
MARYLAND  
21226-1131  
[www.kaufmanproducts.net](http://www.kaufmanproducts.net)

410-354-8600  
800-637-6372

## Limpie

Limpie todas herramientas y el equipo con agua inmediatamente después de uso.

## Las muestras

La habilidad y la práctica son necesarias producir los fines altos de arquitectural de calidad. Las muestras y duplicar de ridiculiza-arriba de prueba las condiciones verdaderas del sitio del trabajo son esenciales obtener los fines representativos para la aprobación antes de comenzar la producción. Los cambios en el diseño de la combinación en el centro de un trabajo deben ser evitado. Es también benéfico tener a los mismos trabajadores que preparan la muestra, haga el trabajo verdadero.

## Sellar

Use Soreal, un sellador de acrílico que no girará amarillo, ayudar previene el agregado de pinchar fuera durante ciclos de congela/deshiela. Soreal prevendrá también manchar e impermeable la superficie expuesta, así como también aumentan los colores de los agregados.

## Las precauciones

No use en cemento que contiene los pigmentos orgánicos, tal como phthalocyanine azul. No permita revistió frescamente superficies ser expuesto llover. Esté seguro cubrir superficie. Proteja Exponga de helado mientras tranquilo en el puede, cuando será dañado. Las prácticas concretas buenas son siempre necesarias. Siempre trate un área del prueba determinar primero el procedimiento apropiado para resultados requeridos. Admixtures que acelera reducirá la

eficacia y la seriedad de Expone es la acción.

Exponga debe ser aplicado inmediatamente después que surja agua desaparece. La demora en la aplicación afectará la profundidad de retardation. Esté seguro usar el apropiado Expone para la profundidad destinada de retardation deseado. Lea los Datos Materiales de la Seguridad antes de usar.

F:\T\Word Lit\820.doc Nov-13

No en venta a o al uso por el público general.

LA GARANTIA LIMITADA Nosotros justificamos nuestros productos ser de la calidad buena y reemplazarán la materia detective probado. Los resultados satisfactorios dependen no sólo sobre productos de calidad, pero también sobre muchos factores más allá de nuestro control. Por lo tanto, con excepción de tal reemplazo, los Productos de Kaufman, S.a. hacen no garantía o la garantía, expresado o implicado, inclusive garantías de la salud o merchantability, de respeto de sus productos, y de los Productos de Kaufman, S.a. tendrán la responsabilidad ningún otro con el respeto a esto. El usuario determinará el suitability del producto o el uso destinado y asume que todo arriesga y la responsabilidad en la conexión a eso. Nuestros vendedores, distribuidores y sus vendedores tienen no autoridad cambiar las recomendaciones impresas con respecto al uso de nuestros productos.