

K A U F M A N

PRODUCT INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

KleenLease 28 OTC

Descripción

KleenLease 28 OTC es un agente de liberación de forma concreta, tipo secado listo para su uso, químicamente activos. Se compone de mezclas especiales ácidos grasos disueltos en un aceite mineral muy ligero de transporte. Los ácidos grasos promueven la facilidad de desmontaje y ayudan a mantener las formas sin matar a la superficie de hormigón. Nunca deja un polvo blanquecino en la superficie del hormigón. El portador muy ligero proporciona una superficie sin fricción, no transferencia para eliminar los vacíos de aire en la superficie de hormigón. Esto es especialmente importante para facilitar las aplicaciones ligeras, tan necesario para un rendimiento óptimo. KleenLease 28 OTC también cumple con los límites de compuestos orgánicos volátiles (COV) de la EPA, LADCO y la OTC.

Comúnmente se entiende que la aplicación excesiva de agentes forma resultará en más imperfecciones superficiales. Como resultado, KleenLease 28 OTC está formulado específicamente para combatir este problema, ya que aproximadamente la mitad del producto se evaporará apagado antes de la colocación concreto. Esto significa que aunque los trabajadores habitualmente sobre-aplicarán el producto, que se logrará sin importar la tasa de aplicación correcta. Además, KleenLease 28 OTC no se hará notablemente más viscoso durante la exposición al clima más frío, lo que es ideal para su uso durante los meses de invierno.

Utiliza

KleenLease 28 OTC provee una liberación limpia cada vez de gris o de hormigón blanco. Está diseñado para utilizarse con metal, aluminio o madera formas. KleenLease 28 OTC produce una superficie de forma seca para evitar cables de recubrimiento y para seguridad adicional a los trabajadores. KleenLease 28 OTC es ideal para el concreto arquitectónico de grado y especialmente en plantas de prefabricado y pretensadas.

Sobresale con formas de pared de hormigón arquitectónico, columnas de sitio fundido, cubiertas de puente, llaves de corte, vigas pretensadas y tubo de alta presión.

Especificaciones

CE 204, sección 7.10
CE 204, sección 17.4

Embalaje

bolsa de 275 galones (1,040,88 litros)
tambor de 55 galones (208,15 litros)
tambor de 5 galones (18,93 litros)

Contenido de VOC

245 gramos/litro
KleenLease 28 OTC cumple con los requisitos VOC de los requisitos de la Agencia de protección ambiental (EPA), así como los requerimientos más exigentes de OBJETIVO de la Comisión de transporte de ozono (OTC) y el consorcio de directores de aire de lago Michigan (LADCO).

Direcciones

Aplicación

Utilice ya el producto se suministra. No lo diluya. Superficies de forma deben ser limpia, seca y libre de contaminantes. Aplicar KleenLease 28 OTC por rociador. Limpie cualquier exceso de material que pueda haberse acumulado en las secciones inferiores o hendiduras de la forma. Si se pulverizan, use 40 psi o más. Se recomiendan puntas de pulverización plana.

Tasas de cobertura

Superficies duras y lisas - hasta 3.000 pies²/l.
Madera contrachapada previamente tratada - hasta 1.500 pies²/l.
Madera no tratada - aproximadamente 900 pies²/l.

PRECAUCIONES

Almacenamiento prolongado, especialmente a temperaturas por debajo de 40 °F puede causar separación. Calentamiento el anterior 40 °F y agitación restaurará el producto a su condición original. Cuando se utiliza durante el tiempo frío, revolver antes de cada uso. Demasiado desmoldante puede causar pequeños agujeros superficiales, decoloración, manchas, acumulación de concreto y mayor dificultad en el desmontaje. Algunas superficies de forma sintética se degradan cuando se usa con KleenLease 28 OTC. No diluir con otros productos. Prueba antes de su uso en hormigón blanco para asegurarse resultados son satisfactorios. Hoja de datos de seguridad leer antes de usar.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salespeople, distributors, and their salespeople have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.