

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

Patch & Rub

Descripción

Parche y frote son ajuste rápido, cemento remendar y compuestos que se utilizan para rellenar y alisar superficies de concreto verticales interiores y exteriores antes de sellar o pintura de acabado. Paleta de aplicación, parche y frote los productos se componen de cementos portland especiales, áridos de sílice, reductores de agua y trabajabilidad. Parche y frote los productos están disponibles con o sin la adición de un polímero de látex seco patentado. La adición de este ingrediente en parche y frote PM, asiste con creciente adhesión de la Unión. En ambos casos, cuando mezclado con agua potable, parche y frote los productos cremosos y morteros lisos que están fácil de usar cuando relleno en defectos superficiales, chips, panales, agujeros bug, etcetera. Parche frotación seca rápidamente sin agrietarse y de la contracción y más adelante puede ser frotado, selladas o pintadas según se desee. Parche y frote los productos no contienen cemento de yeso, lo que es ideal para proyectos de interiores y exteriores.

Utiliza

Parche y frote los productos son una excelente opción para acabado de muros de hormigón después de decapar las formas, así como para reparar cualquier imperfección superficial menor. Parche y frote los productos son ideales para uso en la reparación de precolados o pretensadas concretas, incline-para arriba las paredes, en lugar de muros de hormigón y otras superficies de concreto o mampostería. Si es un área grande o pequeño, la naturaleza y cremosa del parche y frote, combinado con el color gris claro, haga el trabajo más fácil y concreto más atractivo.

Embalaje

Bolsa de 50 libras.45 ft³

Direcciones

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar estructuralmente sanas, limpias y libres de hormigón suelto o deteriorado, materiales de óxido, grasos, anti adhesivos, agentes de liberación de la forma, selladores y todos los contaminantes. Debe quitarse cualquier material suelto. Si es necesario, limpie mecánicamente la superficie del concreto, para producir un sustrato sano y sólido. Siguiendo las directrices del Instituto Internacional de reparación concreto (ICRI) para producir un perfil de superficie de hormigón de 3-6 es ideal. Pre húmedo la zona

Physical Properties - 75°F

Mixing Ratio	4-5 quarts/50 lb. bag
Vicat Set (ASTM C-131)	
Initial Set	3-4 hours
Final Set	4-6 hours
VOC Content	0 grams/liter
Coverage Rate	
50 lbs. bag	165 ft ² @ 1/8"
Shelf Life	1 Year
Storage	Store in a cool, dry area

*Temperature and humidity, as well thickness of application, will greatly affect the dry time and strength development of Patch & Rub

preparada con agua potable a aproximadamente 15 minutos producir una condición de saturada superficie seca (SSD) inmediatamente antes de la aplicación del parche de la pared. Aire y temperatura de la superficie debe tener un mínimo de 45 grados Fahrenheit.

Application

Mix each unit of Patch & Rub with 4.43 quarts of water with each 50 lb. bag. Thoroughly mix until uniformly blended but no more than 3 minutes. Always add the Patch & Rub to the mixing water, and not the other way around. The use of a low RPM (1/2" drill) and a mud paddle is recommended, however Patch & Rub may also be mixed by hand using a trowel. Do not re-temper or add sand to this mix. Do not ever add plasticizers, accelerators, retarders, or any other ingredients besides potable water unless advised by Kaufman Products in writing.

Scrub Patch & Rub intimately into the pores of the roughened surfaces with a gloved hand, and then apply the rest of the material to the area with a steel trowel applying pressure to force the material into the concrete substrate. The use of a rubber float or sponge can be beneficial when touching areas up for aesthetic purposes. Additionally, if the material has already set yet still needs to be finished, try using fine sand paper, rubbing, or re-skimming the surface with fresh material. Patch & Rub is ideally suited for repairs of 1" down to featheredge, and may be layered for deeper applications.

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufmanproducts.net

Notes

Nunca volver a genio. No sobreriegue. Este producto no se recomienda para volver a allanar o rellenar áreas de la planta. Variaciones de color producen en base a ratios de mezcla, condiciones climáticas y técnicas de acabado. El tiempo fijo del parche y frote variará en base a la profundidad de colocación y las condiciones meteorológicas. Instale siempre una maqueta para asegurarse de que parche y frote proporciona la estética necesaria para el proyecto. El uso de un agente de la vinculación, como SureBond, con parche y frote aumentará la fuerza de unión al sustrato y le ayudará a disminuir las variaciones de color por la superficie de sellado. No agregue el agente de la vinculación adicional para parche y frote PM. No lo instale si se espera que las temperaturas caen por debajo de 45 grados Fahrenheit, o si se espera lluvia y aguanieve/nieve en 24 horas. No instale el parche y frote sobre grietas o juntas. Para la reparación de la grieta, en contacto con productos de Kaufman para las recomendaciones adecuadas respecto a la línea SurePoxxy de pegamentos de resinas epoxídicas. Si pinturas, recubrimientos y selladores se utilizan, una maqueta debe hacerse por adelantado para fines estéticos. Leer ficha de seguridad antes de usar.

Información técnica

Resultados de la prueba se lograron bajo condiciones de laboratorio. Variaciones estadísticas se producen en base a métodos, temperatura y humedad de la mezcla, metodología, condiciones del lugar, condiciones de curado, métodos de aplicación y equipo de prueba.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salespeople, distributors and their salespeople have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.