

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372

www.kaufmanproduct.net

DressUp

Descripción

DressUp es el original dos componente el compuesto acabado cemento-basado para hormigón. Contiene Portland especial consolidada, propiamente graduó y clasificó según tamaño cuarzo agrega, agentes del plasticizing y un aditivo uniendo líquido. El compuesto cuando uniformemente mezclado una para enredar perfectamente en un denso, agua el agente acabado repelente, uniforme para el hormigón y paredes de la albañilería. DressUp produce una superficie fuerte, muy adherente que realmente se vuelve parte de la propia pared para proporcionar una vida de belleza, protección y repellence de agua. No pelará o crujirá como una capa y posee características respiratorias buenas.

Usos

DressUp elimina frotando las paredes concretas, columnas y parte inferior de tablas. Se despojan Anytime después de las formas, DressUp puede cepillarse o troweled en el hormigón y flotó para proporcionar superficies del textured coloreadas y iguales uniformemente. Voids aéreos, poros, panales de miel, juntas, lazo-agujeros, marcas de la forma y otras manchas inherente en trabajo concreto monolítico, está completamente lleno y selló haciendo el uniforme de la superficie en color y textura. Ningún más fatigando de arenas y mezclando con cemento que produce colores desiguales. Incluso las depresiones de junta de forma un-llenas son el mismo color como la superficie circundante. Tiene el rasgo raro de ser incluso uniforme en color con espesor de la aplicación desigual. Debido a la única mezcla de ingredientes, se dan superficies el agua repelente.

Propiedades físicas @ 75°F

	Vestido	Campo		
		A	Mezclas	
Comp. Fuerza, psi. 1 día		1200	1200	
	7 días	3700	4470	
	28 días	6400	4470	
Una Fuerza, psi. ASTM C-882	28 días	3500	50	
	Fuerza tensor, psi.	1 día	310	110
		7 días	350	150
28 días		535	235	
Fuerza de Flexural, psi.	1 día	-	-	
	7 días	1015	420	
	28 días	1120	610	
Resistencia de abrasión (% el wgt. perdido de muestra seca)	1.9		21.7	

Color

Natural

Fondos - por la unidad

1/16" espeso - 80 sq. ft.

1/32 ' espeso - 160 sq. ft.

VOC

0 grams/liter

Direcciones

Preparación de la superficie

Las superficies ser cubierto deben ser estructuralmente legítimas, limpie y libre de la materia extranjera, capa protecciónista, laitance, el efflorescence, aceite de la forma, las varas del lazo Cortadas etc. a una profundidad de una media pulgada y remienda todos los agujeros, crujidos grandes y áreas apanaladas.

Mezclando

Mezcle los volúmenes enteros de ambos componentes (o cantidades proporcionales de cada uno a través de volumen) hasta uniformemente mezclado. No agregue agua, cuando usted debilitará la mezcla. Mano que mezcla con paleta, cucharón grande o la azada es satisfactoria, asegurándose que todos los bolsillos de el material seco está completamente mezclado en la masa del wetted. Si el mezclando mecánico se prefiere uso una velocidad lenta pesado-deber 1/2" el taladro con hoja del remo o mezclador del mortero. Siempre esté seguro agregar el líquido al polvo.

Aplicación

Si la superficie está caliente, refresque por hosing tapie antes de la aplicación. No aplique cuando la temperatura es 40°F o debajo de, o esperó dejar caer debajo de 40°F dentro de 24 horas. Tire cualquier proyección grande antes de la aplicación. Se recomienda que que todas las paredes son wetted ante DressUp se aplica. Aplique con flotador o el cepillo del lavado blanco. Ligeramente paleta o flota con esponja o encorcha a una superficie lisa. No acere paleta liso o bruñendo marcas aparecerán. (Los efectos especiales pueden ser obtenidos usando arpillera para frotar paredes.) También pueden usarse unidades de rocío de tipo más rápidas acelerar trabajo y lograr una textura ligeramente tosca.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

Empaquetando

5 cubo de pesado-deber de galón con asa, conteniendo 40 lbs. el polvo fino y 1 jarro del galón de líquido que une emulsión. Peso grueso por el equipo - 50 lbs.

Precauciones

DressUp sólo se piensa para el hormigón y superficies de pared de albañilería. Todas las superficies deben estar limpias, libre de suciedad, laitance, engrase, mortero suelto y aceite de la forma. Si la adherencia está en duda, siempre es una idea buena para intentar probar remiende primero. Proteja de helar. No use debajo de 40°F, o si se espera temperatura dejar caer a ese punto dentro de 24 horas después de la aplicación. No acere paleta liso, como marcas bruñendo grises aparecerá. No use curando compuestos. Lea Datos de Seguridad Materiales antes de usar.