

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

SurePoxy Flexijoint

Descripción

SurePoxy Flexijoint es un gris semi-rígido humedad epoxy insensible sealant de la junta, diseñado a apoye la junta bordes en mando juntas en hormigón suelos en pesadamente áreas usadas. SurePoxy Flexijoint protege estos bordes contra romper fuera de, spalling y deterioración causado por duro planta de la rueda vehículos. Él proporciona el mezcla perfecta de atadura alta fuerza y tráfico excelente llevando características, donde el resiliency, flexibilidad y químico la resistencia es requerido.

Usos

Acostumbre aseado a la foca y crujidos de hartura, como un hormigón uniendo compuesto o un uso la foca resistente chaqueta. Especial los agregados pueden se agregado a produzca un mortero para remendar y hormigón de la reparación.

Propiedades típicas - @ 75°F

Mezclando Ración	1:1 a través de volumen
Color	Concreto Gris
Viscosidad	la Misma Nivelación
NVM	100%
Vida de la olla, 1 lb aseado.	30-40 min.
Cura llena	7 días

Ultimas Características Físicas - @ 75°F

Fuerza de Compressive	3000 psi.
ASTM D?695	
Fuerza tensor	500 psi.
ASTM D?638	
Alargamiento	5-20 tensor%
Adherencia a Conc., C-321	200-400 psi.
Dureza (Orilla A)	85
Dureza (Orilla D)	50
Una Fuerza	Mayor que hormigón
Humedad Absorción	1% el max.

Todos valoran que los approximate?will varían con temperatura y humedad.

Packaging/Yield

15.14 Litros (4 gallon unit) (924 in³)
7.57 Litros (2 gallon unit) (462 in³)
3.785 Litros (1 gallon unit) (231 in³)
22oz. cartridge

Juntura Size/L.F. Por el Galón

Anchura Profundidad

1/8" X 3/4"	200
1/8" X 1"	150
1/8" X 1 1/4"	125
1/8" X 1 1/2"	100
1/8" X 1 3/4"	85
1/8" X 2"	75

3/16" X 3/4"	135
3/16" X 1"	100
3/16" X 1 1/4"	85
3/16" X 1 1/2"	70
3/16" X 1 3/4"	60
3/16" X 2"	50

1/4" X 3/4"	100
1/4" X 1"	80
1/4" X 1 1/4"	60
1/4" X 1 1/2"	50
1/4" X 1 3/4"	45
1/4" X 2"	40

3/8" X 1"	50
-----------	----

1/2" X 1"	40
-----------	----

3/4" X 1"	25
-----------	----

Rasgos especiales

Misma Nivelación
Humedad insensible
Ningún imprimando
Absorbente del susto
Reinformces solidifican juntas
Adherencia excelente
Se resiste whells & las cargas pesadas

Especificaciones

USDA OK

VOC

0 grams/liter

Direcciones

Siempre siga ACI 302. 1 R Guide para Suelo concreto y Tabla Construcción.

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufmanproducts.net

Preparación de la superficie

Aspero fuera la junta vieja y quite todos los rellenos de la junta viejos. Si necesario, agrande anchura de la junta y reduzca por lo menos en el hormigón 1/4" para formar un "T" la forma la sección cruzada. Sea que los bordes de la junta seguros son cuadrados. Si no, corrija con SurePoxy LM Gel, siga limpiando direcciones para nuevo hormigón.

Arena de la lluvia en el fondo de las juntas del mando para prevenir filtración de SurePoxy Flexijoint a través de el subalterno-calidad. No use una célula cerrada más atrás vara en el fondo de las juntas, desde que puede derrotar el propósito de traslado de carga lleno de una tabla al otro. Las juntas pueden estar secas o humedad.

Mezclando

SurePoxy Flexijoint es un 1:1 por mezcla de volumen por el mezclar fácil. Revuelva cada componente y confabulación y revuelve bien hasta color es uniforme. Evite entrainment aéreo.

Entre a raudales el material mixto en la junta, llenándolo aproximadamente 1/2" de la cima. Permítale a SurePoxy Flexijoint establecer 15-20 minutos y entonces completamente la junta al nivel del suelo antes de que empiece a poner. Los tiempos calientes acortarán el tiempo fijo.

Precauciones

La vida del estante está un mínimo del año en temperatura del cuarto. No adelgace. No aplique cuando las temperaturas del substrate están debajo de 50°F. Para mejor resulta deben guardarse materiales y deben usarse entre 60-90°F. Lea precauciones y direcciones en recipientes. No adelgace. No aplique encima de agua en pie. No use en expansiones o juntas mudanza. SurePoxy Flexijoint se piensa para la aplicación en básicamente juntas del nonmoving. No aplique hasta la junta concreta es un mínimo de 28 días viejo o hasta que el encogimiento haya detenido. Una 60-90 cura del día se prefiere. Las juntas también deben estar bajo el mando de temperatura permanente. Lea Datos de Seguridad Materiales antes de usar.