

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
[www.kaufman
products.net](http://www.kaufmanproducts.net)

PipeWipe

Descripción

PipeWipe es un listo para para usar cemento la chaqueta del relleno basado para producir un liso, no-textured termine para solidificar superficies. Contiene un sumamente la multa el sistema agregado, y un construyó - en polímero que une a agente para la adherencia aumentada. Cuando propiamente mezclado con agua, PipeWipe puede aplicarse con un cepillo pesado, paleta o enguantó mano. PipeWipe no forma una barrera de vapor y tiene una expansión y proporción de la reducción igual al substrate concreto. Se recomienda sobre todo para el lanzamiento seco los productos concretos.

Uso

PipeWipe se diseña para producir un "el saco frotó" termine para llenar voids pequeños, manchas y panales de miel en precast solidifique, el hormigón formado, estuque, yeso de cemento, y otro propiamente preparó superficies concretas legítimas estructuralmente. También puede usarse como una capa lisa para mejorar la apariencia de cualquier hormigón o superficie de la albañilería. Puede usarse para llenar línea del pelo cruje en la empaquetadura aparezca de cañería del O-anillo. También puede usarse como una chaqueta del lavado para las bocas de inspección del lanzamiento llenar la superficie y producir una apariencia uniforme.

Variaciones

PipeWipe entra variaciones diferentes. Regular normalmente seca y se parece hormigón. La oscuridad tiene puros pigmentos del óxido para una mirada más oscura.

Packaging/Yield

50 cubo de la libra	.45 pies cúbicos
50 bolsa de la libra	.45 pies cúbicos

Direcciones

Preparación de la superficie
Las superficies para recibir PipeWipe deben ser estructuralmente legítimas y libre de toda la materia extranjera, incluso agentes de descargo de

forma, curando compuestos, laitance, suciedad del polvo. Quite cualquier forma marca para prevenir "muestre a través de." Deben abrirse cavidades profundas, deben derrotarse para sonar material y deben repararse con HiCap o otros productos apropiados. Permita estos parches profundos para secar durante por lo menos 24 horas. Deben saturarse completamente antes de áreas para recibir PipeWipe con agua a la aplicación.

Mezclando

Agregue PipeWipe para limpiar agua de la mezcla en un cubo limpio. Las proporciones mezclando usuales son que aproximadamente 6 qts riegan por 50 bolsa de la libra. Mezcle para un mínimo de varios minutos para estar seguro que todos los ingredientes son uniformemente mixtos con el agua. Pueden mezclarse cantidades pequeñas a mano y pueden mezclarse cantidades más grandes con un mezclador de estilo de instante. La mezcla empezará a atesar en aproximadamente 15 minutos.

Aplicación

Superficie mojando al punto de saturación. Aplique mezcla con una paleta, flotador de caucho, caucho enguantó mano, albañiles de cemento cepillan, cepillo de pintura de nilón ancho o rodillo de la pintura. Esté seguro entrar la mezcla en las depresiones. Juego inicial siguiendo, en aproximadamente 15-30 minutos, friega o "saco" la superficie que usa arpillera, alfombra que retrocede o un cepillo tieso para quitar material residual y producir un acabado liso. Las aplicaciones deben estar húmedas curó con una llovizna de agua fina. Permita que 24 horas curan antes de cubrir.

Limpie

Use agua limpia antes de los juegos del material.

Limitaciones

Use a las temperaturas de 40°F y subiendo. No agregue cementos o otros aditivos sin verificar con la fábrica. Retardos de tiempo fríos el tiempo de la escena y el tiempo caliente lo acelera. No re-temple o más allá diluya material mixto. Si las temperaturas son anteriores 90°F, usan cuatela y humedecen superficies completamente y repetidamente. Cura húmeda las recomendaciones de ACI siguientes.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product of the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.