

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

SurePlug Regular Set Slow Set Fast Set

Descripción

SurePlug es una escena rápida, no encogiéndose, compuesto de cemento hidráulico, formulado para detener goteras en todos los tipos de hormigón o albañilería aparece; y se diseña para detener el flujo de agua corriente al instante particularmente. SurePlug requiere la suma de sólo agua antes de tapar y sellar crujidos. Pone en menos de 1 minuto, dependiendo de la temperatura de la mezcla, agua y el substrate.

Usos

SurePlug es acostumbrado a tapar todos los crujidos y aperturas en hormigón, la albañilería tapia, diques, bocas de inspección, pozos, tanques y filtración de agua de paradas a la unión de paredes y suelos. Incluso es eficaz bajo presión hidrostática. También se usa por fijar saetas,

Physical Properties @ 75°F

Color	Concrete Gray
Compressive Strength ASTM C- 109	1 hour 800 psi 1 day 3000 psi 7 days 3500 psi 28 days 4700 psi
Tensile Strength (ASTM C-496)	7 days 575 psi 28 days 675 psi
Gillmore Needle Set Time	
Slow	3-5 minutes
Regular	40-60 seconds
Fast	20-30 seconds

barandas de la mano, reparando crujidos en suelos de hormigón, y estructuras de utilidad.

Packaging/Yield

50 #el cubo de plástico .45 cu. ft. (778 pulgadas cúbicas)
15 #el cubo de acero .135 cu. ft. (260 pulgadas cúbicas)

Direcciones

Preparación de la superficie

Todos crujen o las aperturas deben ser preparadas cuidadosamente limpiando fuera la

materia extranjera, y recortando materiales sueltos. También el crujido debe abrirse a una anchura mínima de 1" a la superficie. Dondequiera que posible, cuadrado fuera el crujido a la magnitud de fabricación él más grande a la base. Los crujidos no deben quedar en una forma de V afilada, particularmente donde riega bajo presión hidrostática será represado fuera de.

Si posible, corte el crujido en la forma de una Mezcla de V invertido SurePlug con agua limpia a la consistencia de masilla, usando sólo bastante SurePlug que puede ponerse en 15 segundos. Mezclando tiempo no deben tomar más de 1/2 minuto.

Después de llenar un crujido o agujerea, el tapón debe guardarse húmedo para asegurar hydration completo del cemento. Nunca los re templan o los re mezclan SurePlug. Si las áreas ser remendado están sosteniendo agua bajo presión, llore deben hacerse agujeros a la base de la pared para relevar la presión. En tiempo sumamente caluroso use el agua de hielo para retardar y reducir la velocidad el juego de SurePlug. En agua fría todas las superficies a ser tapadas, así como el SurePlug, debe calentarse a aproximadamente 70°F, para lograr una proporción de la escena más normal y para los resultados más buenos.

Mezclando

Gradualmente agregue SurePlug para limpiar agua y mezclar con una paleta pequeña. Material de la mezcla a la consistencia de masilla sin la depresión. Material de fuerza en el crujido o agujero que usa presión del máximo y sostiene hasta el juego ocurre. Cuando repara las áreas están bajo presión de agua alta, empiezan a la cima del área y trabajan abajo. Sostenga SurePlug en su mano hasta calor se siente y entonces material de fuerza en el crujido o nulo.

Aplicaciones

Los crujidos Al Suelo Y Uniones de la Pared Ensanchan fuera y crujidos limpios a por lo menos 3/4 pulgadas en anchura y profundidad. Fuerce que los SurePlug tapan en el crujido preparado con una herramienta redonda y aplanan fuera. Prepare una ensenada a la unión.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

Los arroyos De Agua Corriente Preparan todos los crujidos propiamente y, si posible, releve exceso la presión hidrostática taladrando un agujero de alivio o cincelando fuera el crujido a su punto muy más bajo. Prepare el SurePlug. Después de mezclar, inmediatamente ponga el tapón de SurePlug en su mano y lo sostiene hasta que empiece a ponerse caluroso.

Esto tomará 2 a 3 minutos de la salida del mezclar. A estas alturas, acelere trabajando es esencial. Fuerce el SurePlug en el agujero o crujido fuera de los que serán sellados. Salida que llena crujidos o agujeros a la cima.

Para cerrar la apertura final y al mar] fuera de un arroyo de agua, asegúrese el tapón de SurePlug está empezando a calentarse. A esa fuerza del momento él en el agujero y o ejerce presión con su mano o paleta durante un 5 minutos llenos o más mucho tiempo para asegurar poniendo del tapón. En algunos casos, donde el agua está sumamente fresca, puede ser necesario sostener el tapón un poco más mucho tiempo en lugar para.

Yeso de cemento Al tratar rezumándose paredes; quite todos los materiales extranjeros como lavado blanco, partículas sueltas de hormigón o bloquea, aceites y pintura. Agregue una cantidad igual de cemento del portland normal y la arena del albañil fina a SurePlug. Use agua mezclando fresca para hacer un slurry del cemento, arena y SurePlug. Aplique el slurry pesado a la pared rezumándose, donde preparará y detendrá filtración de agua en 10 tiempo de los minutos.

Saeta que Fija Uso un taladro de la estrella para hacer 1 pulgada a un agujero a 1 1/2 pulgada más grande en diámetro que la saeta del ancla. Mezcle SurePlug con agua, y rápidamente la lluvia y tampo él en el lugar alrededor de la saeta del ancla.

Precauciones

SurePlug contiene cemento del portland. SurePlug se pone alcalino en contacto con agua. El cuidado debe ejercerse para prevenir salpicando en piel sensible. Este producto sólo se piensa para el uso industrial. Lea Datos de Seguridad antes de usar.