

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

**KAUFMAN
PRODUCTS
INC.**

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

SureGrout Se ENCONTRADO

Descripción

SureGrout Se encontrado es un compuesto de lechada de listo-a-uso preparado especialmente de clasificado según tamaño limpie hierro metálico, cuarzo de sílice agrega, cemento que dispersa a agentes, y los cementos del portland especiales. Se diseña para el uso a cualquier consistencia de fluido secar lío para máquinas de lechada o platos que requieren una precisión, no-encogiéndose base.

Las partículas férricas especiales extienden a una proporción predeterminada para superar encogimiento que normalmente ocurre en el plástico y endurecieron estados. SureGrout Met se garantiza no contener gas los agentes generadores como polvo de aluminio o el cok fluido.

Usos

SureGrout Met se recomienda para el uso donde ambos movimiento termal, mojando y el ciclismo secante se anticipa. se formula sobre todo para la lechada de precisión de maquinaria pesada, la columna muy cargada basa, para máximo que celebra poder para echar el cerrojo a anclajes y para muchos otros usos que requieren una fuerza alta, lechada de resistencia de impacto.

Complacencias

CRD C-621
ASTM C-827
ASTM C-1107

Rendimiento

134 lbs. el pie de /cubic

Empaquetando

67 lb. (.5 cu. ft.) bolsa del multi-pared con transatlántico del poly

Direcciones

Vea hoja separada para las direcciones completas.

Precauciones

No use en áreas sujeto a movimiento termal extremo o las corrientes eléctricas perdidas, o en aplicaciones que entran contacto con aluminio o magnesio. No intente emplumar borde. No use en anclajes favorablemente enfatizados o cualquier tipo diseñados para tensión más de 80,000 psi. Como con todos los productos que contienen portland consolide, SureGrout Met puede causar irritación. Caucho de uso enguanta y tuerce los ojos. Vea Datos de Seguridad Materiales para información de seguridad completa.

Propiedades físicas

(CRD C-621 @ 100 flujo)

Fuerza de Compressive

1 día	4,100 psi.
7 día	8,500 psi.
28 días	10,500 psi.

Expansion/Contraction

28 días	+0.21%
---------	--------

F:\T\spanish lit\185.doc Jan-10

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.