

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufmanproducts.net

DIAMANTE

Descripción

El diamante es una solución descolorida de silicofluorides del magnesio químicamente activo, más el surfactants conveniente en una solución ácuea. Cuando aplicó al enlosar propiamente preparar, los químicos reaccionan con la cal libre y el calcio carbonata en hormigón. Tan largo como allí la cal libre está disponible, (normalmente a a 15 años) esta reacción ocurre. Esta reacción forma un denso, granito-como, superficie del casehardened que produce un dustproofed, superficie largo-desgastado.

El diamante no tiene ningún olor, ni es él inflamable. Obedece requisitos de OSHA totalmente, las Aplicaciones pueden tener lugar mientras las personas están trabajando en el área.

Usos

El diamante es particularmente eficaz endureciendo y los dustproofing enlosan superficies que son por lo menos tres semanas viejo y son sólo ligeramente duro y poroso. Las sales insolubles y depósitos de sílice salidos por Diamantes las acciones endureciendo en profundidad, sirva llenar a los poros pequeños y refuerzo las áreas del suelo débiles. Suelos de troweled de acero tratados con Diamante desarrollan un distintivo, lustre pulido de tráfico. Cuando el lustre desarrolla, la porosidad está reducida para el mantenimiento más fácil. Desde que las hojas del Diamante ninguna película que puede poner amarillo o puede perder glosa cuando lleva, el mantenimiento constante está reducido. El diamante se recomienda para el uso en los suelos de hormigón ser alfombrado y es compatible con adhesivos de azulejo de suelo más elásticos.

Complacencias

El diamante obedece Veterans Administración especificación - Amo 601, sección 4. Cuerpos de Ingenieros CE-204 & la especificación Federal para el magnesio y/o hardeners de silicofluoride de cinc.

Rasgos especiales

Los agentes mojado especiales incorporaron en Diamante, permita el líquido para penetrar más profundamente que el hardeners casero. Las pruebas demuestran 50 por lo menos% la penetración mayor debido al surfactants especial empleado en Diamante. La penetración más profunda significa endureciendo más en profundidad y la vida más larga al usuario.

Garantía

Productos de Kaufman, Inc. el Diamante de las garantías trató que los suelos no mostrarán señales de desempolvar como resultado del uso y abrasión dentro de 5 años de la fecha de aplicación. Si desempolvando ocurre, los Productos de Kaufman, Inc. amueble a ningún gasto, bastante compuesto para tratar el suelo afectado o dividir de eso, con tal de que el tratamiento del suelo se aplicó según direcciones imprimidas en eso.

VOC

0 grams/liter

Empaquetando

55 tambor de plástico de galón
5 tambor de plástico de galón

Proporciones del fondos

1 galón de puro Diamante es suficiente tratar 150 sq. ft. con 2 chaquetas.

Direcciones

Preparación de la superficie
Las superficies para recibir Diamante deben estar limpias, libre de la materia extranjera, selladores y curando compuestos. El Nuevo hormigón debe ponerse completamente, seco y encima de 3 semanas viejo.

Dilución

1 st cubren	2 agua de las partes a 1 parte
chaqueta 2	Diamante a través de volumen 1 agua de la parte a 1 parte
chaqueta 3	Diamante a través de volumen 1 agua de la parte a 2 partes
	Diamante a través de volumen

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

Aplicación

Se requieren dos o tres aplicaciones en el hormigón y suelos del terrazzo. Aplique vaciando hacia la superficie y extienda uniformemente con una escoba o squeegee. Evite charcos o la solución excesiva. Aplique cada chaqueta anteriormente como y permite secar completamente. Esto normalmente toma 4-12 horas. Para evitar depósitos cristalinos blancos, al emplear la tercera chaqueta, suelo de rubor liberalmente con agua limpia inmediatamente después de la aplicación de tercera chaqueta. Si un depósito blanco empieza a aparecer después de la segunda chaqueta, una tercera chaqueta no es necesaria.

Precauciones

No use en superficies que tienen un sellador o curando compuesto. No use en suelos concretos coloreados. Use plástico o galvanizó cubos por mezclar. No permita al Diamante entrar contacto con cualquier vidrio, tejido, metal o pintó superficies. Si esto debe ocurrir, limpie afectado aparece inmediatamente con una agua limpia saturó tela, limpie seco con otra tela. El diamante es deben observarse precauciones tóxicas y apropiadas. Si los cristales blancos deben ocurrir,

