

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372

www.kaufmanproduct.net

CURA & SELLE 309 Emulsión

Descripción

Cura & Foca 309 es una agua la emulsión basado de no-poner amarillo, membrana que forma compuesto por curar nuevo hormigón y por sellar, endureciendo y despolva proofing que existe hormigón. Él es una mezcla científica de acrílico las resinas modificadas diseñaron para retardar la evaporación de humedad de la superficie de hormigón. Retendrá 95% del agua calibrando durante por lo menos 3 días. También es compatible con adhesivos usados con elástico azuleje y alfombrando.

Cura & Foca 309 es una solución de viscosidad baja conveniente para rocío o rodando a temperaturas tan bajo como 40°F. Cuando cura, la superficie se sella simultáneamente y se protege de las manchas durante la construcción. Cleanup cronometran al final del trabajo es más rápido, porque la suciedad pone en la cima de la Cura & la Foca 309 película. Cura & Foca 309 es resistente al descoloramiento por ultraviolet caucho ligero, diferente que cura compuestos.

Usos

Use Cura & Foca 309 en superficies de hormigón para prevenir evaporación rápida de agua de la superficie de hormigón frescamente puesto, Cura & Foca 309 permite la humedad para seguir siendo el cemento así hidrata y desarrolla fuerza. Además de curar, Cura & Foca 309 se recomienda para las tablas que tendrá azulejo del suelo elástico y alfombras. Una segunda chaqueta puede aplicarse después del trabajo se completa para las miradas mejores y protecciones.

En viejo concreto, Cura & la Foca 309 focas, endurece y ayuda al dustproofing la superficie. Generalmente se recomiendan dos aplicaciones para este propósito. En superficies agregado expuestas, Cura & la Foca 309 glosa de aumentos, durabilidad y protección contra la infiltración de suciedad, químicos y otra materia extranjera.

Complacencias

ASTM C309, Teclee me o ID, Clase B

Empaquetando

55 gal. tambor (208 litros)

5 gal. cubo (18.9 litros)

Seguridad

VOC - <350 grams/liter

Punto de llamarada - ninguno

Direcciones

Preparación de la superficie

Cure Concreto fresco & Foca 309 debe aplicarse dentro de 1-2 horas después de la realización del funcionamiento acabado o lo más pronto posible después de que el agua de la superficie ha desaparecido. Superficie de la chaqueta uniformemente, dejando ningún pinholes o huecos, a una proporción del fondos para no exceder 200 sq. ft. (18.5 sq. m.) por el galón. Aplica específicamente con pulverizador de mano de calidad bueno diseñado por curar compuestos o diafragma tipo poder pulverizador en cuanto la superficie sea suficientemente dura, para que no se estropeará. No puede. Si usando un pulverizador de poder, nosotros recomendamos Kaufmans' Power Sprayer porque se diseñó específicamente para las emulsiones así como el aceite adelgazó curas.

Aplicar segunda chaqueta, después de que la chaqueta anterior ha secado por lo menos toda la noche. Sea efectivamente que ambas chaquetas están secas y duras antes de abrir tablas para traficar.

Hormigón envejecido - Quite toda la materia extranjera. Aplique como describió anteriormente, sin embargo la proporción del fondos puede variar de 200-400 sq. ft. por galón que depende de la textura y porosidad de superficie.

Nota

Cura emulsionada & Foca 309 helará a temperaturas debajo de 32°F. Si permitió helar, deshele completamente antes del uso. Helando no dañarán el producto. Si helado o guardó para los periodo extendidos, agite suavemente antes del uso. Cura emulsionada & Foca 309 no se recomienda previamente para la aplicación a superficies tratadas con un aceite de la forma o agente del descargo. Equipo limpio con Easi Kleen EM. No adelgace. No aplique a las superficies quiso recibir un cementitious cubriendo. Cuando usó en hormigón exterior que un color ambarino puede desarrollar cuando aplicó a una aplicación más pesada. Lea Datos de Seguridad Materiales antes de usar.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.