

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372

www.kaufmanproducts.net

Krystal 25

Descripción

Krystal 25 es nuestra calidad más alta no poniendo amarillo curando y sellando compuesto. Contiene cantidades aumentadas de sólidos de copolymer de styrene modificados acrílicos por mejor sellar de la superficie concreta de las manchas y proporciona un más la tabla del dustproofed. Asegura resistencia total a poner amarillo del extremista la exposición de color de violeta. Es clasificado como no poniendo amarillo según el nuevo ASTM C 1315 especificación.

Usos

Este copolymer del pendenciero que el tratamiento concreto se diseña para las aplicaciones exteriores y interiores, sobre y debajo de la calidad. Fácilmente aplicado, Krystal 25 proporciona una actuación del premio, mucho tiempo el brillo duradero a los suelos. Es compatible con alfombra convencional y los adhesivos del suelo elásticos. Se recomienda por curar, endureciendo, el dustproofing y sellando de nuevas y viejas superficies concretas. Recomendado como un sellador compuesto curando para hormigón agregado expuesto. Cambiando el índice reflexivo de los agregados naturales, los colores vienen a la vida. Gris
Los agregados aparecen que los colores negros y débiles parecen más fuertes. Este producto también sirve guardar el blanco o luz la matriz de cemento coloreada limpia.

Complacencias

ASTM C 309, Teclee yo, Clasifique UN & B
ASTM C 1315, Teclee yo, Clasifique UN
AASHTO M-148, Teclee yo
Alimentado. Especificación. TTC-800A, teclee yo

Seguridad

VOC 565 gm/L.. Obedece EPA 40 CFR, Parta 59, Mesa 1, el Subapartado D para el Hormigón Curando y Sellando Compuestos con un máximo el volumen de VOC de 700 g/L.
Llamarada Punto 105°F

Técnico @75°F

NVM	25% el min.
Viscosidad	~60 cps.
Time seco	< 1 hora
Degradación de UV	pasos
Apariencia	Agua claro

Color 1 Gardner, max.
Adherencia, ASTM D 4541 pasos
Alcali & la Resistencia Acidapasos

Empaquetando

55 gal. tambores (208 litros)
5 gal. cubos (18.9 litros)

Direcciones

Hormigón fresco—Krystal 25 debe aplicarse dentro de 1 2 horas después de la realización del funcionamiento acabado o lo más pronto posible después de que el agua de la superficie ha desaparecido. Superficie de la chaqueta uniformemente, dejando ningún pinholes o huecos, a una proporción del fondos de 300 400 sq. ft. por el galón para la primera chaqueta. Aplique con pulverizadores de la mano equipados específicamente con boquillas diseñadas para sólidos altos que curan compuestos, como Chapin boquilla 1 5937 o igual. Aplica en cuanto la superficie sea suficientemente dura, para que no se estropeara. No pudele. Si usando un pulverizador de poder, nosotros recomendamos Productos de Kaufman el Sprayer de Power, porque se diseñó específicamente para rápido y incluso las aplicaciones de emulsión de los sólidos alta y aceite los cures/sealers adelgazaron.

Aplique segunda chaqueta a 400-450 sq. ft. por el galón, después de que la chaqueta anterior ha secado por lo menos toda la noche. Sea efectivamente que ambas chaquetas están secas y duras antes de abrir tablas para traficar. El Hormigón envejecido Quita toda la materia extranjera. Aplique como describió anteriormente, sin embargo la proporción del fondos puede variar de 400 500 sq. ft. por galón que depende de la textura y porosidad de superficie.

Notas

Equipo limpio con BOLSA. No adelgace. No aplique a las superficies quiso recibir un cementitious cubriendo. Use con ventilación adecuado y manténgase lejos de llamas abiertas. Bloquee todos los conductos de HVAC que pueden distribuir olor solvente. Si el olor solvente es inaceptable, use Krystal 25 Emulsión. Lea Datos de Seguridad Materiales antes de usar. Éste es un producto industrial. No se ofrece para residencial o uso del consumidor.

F:\T\Spanish Lit with Heading\319.docApril 04

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

