

# K A U F M A N

PRODUCT  
INFORMATION

KAUFMAN  
PRODUCTS  
INC.

3811 CURTIS  
AVENUE

BALTIMORE,  
MARYLAND  
21226-1131

410-354-8600  
800-637-6372

www.kaufmanproduct.net

## KRYSTAL 25

### Descripción

Krystal 25 es un estado del arte, emulsión de agua de 100% el puro methacrylate del metilo los polímeros acrílicos. Este polímero de calidad alto produce un VOC el compuesto dócil por curar hormigón frescamente puesto. Este producto proporciona una cura de calidad y foca mientras asegurando resistencia total a poner amarillo de la exposición ultravioleta. Está particularmente preparado para hormigón donde requisitos de VOC o la seguridad involucra haga sistemas basado solventes impropio

Además, este producto es único en eso que ha construido en protección del freeze/thaw. Mientras solidificará si helado, deshelando y el revolviendo manso perseguirá tan bueno como nuevo.

### Usos

Krystal 25 curará, endurezca, dustproof y foca las superficies concretas. Este glaseado, no-poniendo amarillo, se recomienda calidad del premio que cura compound/sealer encima de todos los tipos de superficies del suelo concretas, ambos dentro de o fuera, sobre, en, o debajo de la calidad. Proporciona una alternativa al solvente los materiales basado donde los humos pueden ser inaceptables.

Una vez está seco, es resistente a agua, diluya ácidos y álcali, aceites y grasas, así como aire llevado contaminants que obedece todas las regulaciones de VOC nacional completamente.

### Características físicas

75°F & 50% R.H.

El color	Mojó - Blanco Seco - Claro
NVM	25%
Viscosidad	~100 cps.
Gravedad específica	1.01
Tiempo seco	1 hora
Recoat Time	2-4 horas

### Resistencia química 12-hour inmersión

Acido sulfúrico, 28%	P
Acido sulfúrico, 10%	E
Acido acético, 28%	P
Acido acético, 10%	E
Acido clorhídrico, 28%	P
Acido clorhídrico, 10%	E
Acido nítrico, 28%	P
Acido nítrico, 10%	E
Hydroxide de sodio, 50%	E
Potasio Hydroxide, 50%	E
Cloruro del calcio	E
Gasolina	P
Xylene	P
Mineral o el Motor Engrasa	E
La verdura Engrasa	E

### Complacencias

ASTM C-309, Teclee me o ID, Clase B  
ASTM C-1315, Teclee yo, Clasifique UN

### VOC

9 grams/Liter

### Empaquetando

208.16 litros (55 gal. tabor)  
18.93 litros (5 gal. cubo)  
Proporción del fondos  
300-350 sq CURANDO. ft/g.  
SELLANDO  
Hormigón liso 300-400 ft/gl del sq  
Agregado expuesto 250-400 sq. ft/gl

### Aplicación

La superficie debe estar limpia, libre de grasa, engrase, el agua en pie y otra materia extranjera según ASTM D-4258. Aplique uniformemente específicamente con pulverizador limpio con boquillas diseñadas para sólidos altos que curan compuestos, como boquilla de Chapin #1-5937 o igual. Aplica en cuanto la superficie sea suficientemente dura, para que no se estropeara. No puede. Si usando un pulverizador de poder, nosotros recomendamos Productos de Kaufman, Sprayer de Power, porque se diseñó específicamente para rápido y incluso las aplicaciones de emulsiones así como el aceite adelgazó curas. El calzón tomó una siesta también pueden usarse rodillos.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

Si usando como un compuesto curando, aplica en cuanto se completan funcionamientos acabados y la superficie no será estropeada por la aplicación. Si aplicando a preexistir hormigón, la superficie debe pre-humedecerse con agua limpia. No aplique encima de los charcos. Un auxilio de las superficies pre-humedecidos para proporcionar una superficie glaseada, uniforme. Deben aplicarse chaquetas subsecuentes encima de KRYSTAL 25 seco.

El equipo limpio con agua limpia antes del producto seca. Después de secar, Curando Quitador Compuesto o los solventes fuertes, como Xylene, MEK, o Toluene quiere suave y ayuda quitar la película.

### **Precauciones**

Krystal 25 y los substrate deben ser por lo menos 42°F antes de la aplicación. No diseñado para la inmersión en químicos fuertes o la exposición prolongada gasear. Las capas de AJI pueden ser resbaladizas cuando húmedo. Si pensó ser usado en superficies lisas, en áreas húmedas, aplique 25 lb. por 100 sq. ft. de agregado especial en superficie mientras cubrir todavía está húmedo. Permita curar completamente antes de sujetar para abatanar uso.

Si aplicó demasiado espeso, la película no secará propiamente y dejará una película blanca. No sujete la capa para llover o regar hasta que seque duro.

Todos los selladores claros producen una glosa desigual en deuda concreta existiendo a la porosidad desigual de la superficie. Nunca aplique encima de los charcos. Aunque compatible con muchos alfombra, azulejo y suelo los adhesivos que cubre, una sección de la prueba se recomienda para los adhesivos cuestionables. Este material es estable del freeze/thaw, sin embargo si expuso a helar, revuelva bien antes del uso. Lea Datos de Seguridad Materiales antes de usar.