

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufmanproducts.net

SILICURE

Descripción

Silicure es un claro, agua-soluble, sprayable, los silicate inorgánicos, de sodio basaron compuesto, diseñado para la aplicación a las superficies concretas frescas. Ayuda cura, endurezca, y polvo-prueba interior y el hormigón exterior. Silicure está listo para el uso, no requiere adelgazando, y es nonflammable y inoloro. Después de la aplicación, un nuevo mineral cubriendo duro se forma en situaciones cuando los silicates inorgánicos en Silicure reaccionan con la cal libre y presente de carbonato de calcio en hormigón. Este harturas de la solución y auxilios foca superficie poros y capilar.

Porque Silicure no contiene cualquier resina, ceras o otros formers de la película, no interferirá con las aplicaciones subsecuentes de adhesivos, hardeners líquido. o otros tratamientos de la superficie. Silicure no es dependiente en estropearse o disipar. Un tinte fugitivo rojo está disponible y puede agregarse para facilidad en aplicación.

Usos

Silicure se recomienda específicamente para la aplicación para solidificar superficies donde un duro, abrasión resistente, encienda moderadamente a, la superficie de deber pesada se requiere. Cuando aplicó a hormigón fresco, Silicure restringe sangrando y pérdida del evaporative de agua del hydration y garantías una cura endureciendo superior y acabado del dustproofing. En hormigón desnudo recientemente curado, Silicure deposita un caso endurecido, acabado del dustproofing proteccionista. En viejo concreto, proporciona un nuevos, duros dustproofed desgastado aparecen en substrates legítimo.

Prueba Datos

ASTM C-309
Curando Eficacia probada según
ASTM C-156

Proporción del fondos 200 sq.ft. /gal.
Media Humedad Pérdida 1.55 kg/M2

Direcciones

Preparación de la superficie Después de los funcionamientos acabados y desaparición de agua de la superficie visible, entra cuando la superficie llevará el peso de obreros sin daño. Solicite Silicure un piedra-como terminara cura. Para la aplicación a hormigón recientemente puesto que no ha sido ninguna membrana curada, limpie aparezca y aplique. Silicure no se quiere decir ser aplicado encima de una membrana curó superficie.

Aplicación

Silicure puede ser aplicado por cepillo, escoba suave-erizada, o pulverizador. Una chaqueta produce una superficie de deber ligera. El wearability de servicio aumenta proporcionalmente con cada chaqueta adicional, Permita cada chaqueta para secar completamente antes de la aplicación de chaqueta subsiguiente. Siempre aplique para formar una película uniforme continua que está libre de los charcos. Proteja metal adyacente, vidrio, madera, pinta, y enladrilla del contacto con Silicure. Si accidentalmente aplicó a estas superficies, quite lavando inmediatamente con agua limpia. Permita un 7 intervalo del día por lo menos antes de aplicar azulejo o adhesivos del suelo encima de Silicure. Permita un de noche seco antes de tráfico se permite. Equipo limpio con agua inmediatamente después del uso.

Proporción del fondos

El fondos es influenciado por condiciones de la superficie y porosidad

Area	Aspero Acabado	Normal Acabado	Bien Troweled Acabado
Frescamente puesto hormigón	300	400	500
Recientemente puesto hormigón	200	300	400
Hormigón envejecido	150	200	250
Terrazzo viejo		500	
Superficies verticales	200	300	
Chaquetas subsiguientes			

Reduzca que el fondos tasa de sobre para cada chaqueta subsiguiente.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

Empaquetando

208.15 litros (55 tambor de acero de galón)

18.93 litros (5 cubo de acero de galón)

VOC

0 g/liter

Nota

Silicure también está disponible en una versión concentrada, empaquetada en un 5 gal. cubo, Simplemente mezcle 10 galones de Silicure se concentran con 45 galones de agua limpia en un tambor. Después de completamente revolver aplique como describió para Silicure regular.

Precaución

Proteja Silicure de helar. Si hiela, permite deshelar. Movimiento o agita uniformemente antes de usar. No recomendado encima de las superficies concretas coloreadas. Si los cristales blancos deben empezar a formar, deben detener aplicación y deben vaciar fuera de con agua. Lea Datos de Seguridad Materiales antes de usar.