

# K A U F M A N

PRODUCT  
INFORMATION

KAUFMAN  
PRODUCTS  
INC.

3811 CURTIS  
AVENUE

BALTIMORE,  
MARYLAND  
21226-1131

410-354-8600  
800-637-6372  
[www.kaufmanproducts.net](http://www.kaufmanproducts.net)

## SureCure 25 Emulsión

### Descripción

SureCure 25 Emulsión es una calidad mejorada de nuestro SureCure largo-famoso el tratamiento concreto. Contiene cantidades aumentadas de sólidos de copolymer de styrene modificados acrílicos por mejor sellar de la superficie concreta de las manchas y proporciona un más la tabla del dustproofed. Es clasificado como no-poner amarillo según el nuevo ASTM C - 1315 especificación. Cuando probó bajo esta especificación y expuso a la radiación de UV, es clasificado como resistente a poner amarillo y degradación.

### Usos

Este copolymer del pendenciero que el tratamiento concreto se diseña para las aplicaciones exteriores y interiores, sobre y debajo de la calidad. Fácilmente aplicado, SureCure 25 Emulsión proporciona una actuación del premio, mucho tiempo el brillo duradero a los suelos. Es compatible con alfombra convencional y los adhesivos del suelo elásticos. Se recomienda por curar, endureciendo, el dustproofing y sellando de nuevas y viejas superficies concretas.

### Complacencias

ASTM C-309, Teclee me o ID, Clase B  
AASHTO M - 148, Teclee 1, Clase B  
ASTM C - 1315, teclee 1, Clasifique UN

### Seguridad

VOC - <350 gm/Liter. Obedece especificaciones  
Punto de llamarada - Ninguno

### Técnico @75°F

NVM	25% el min.
Time seco	<1 hora
Degradación de UV	pasos
Color	1 Gardner, max.
Adherencia, ASTM D 4541	pasos
Alcali & la Resistencia Acidapasos	

### Empaquetando

55 gal. tambores (208 litros)  
5 gal. cubos (18.9 litros)

### Direcciones

Hormigón fresco - SureCure 25 Emulsión debe aplicarse dentro de 1-2 horas después de la realización del funcionamiento acabado o lo más pronto posible después de que el agua de la superficie ha desaparecido. Superficie de la chaqueta uniformemente, dejando ningún pinholes o huecos, a una proporción del fondos de 300 - 350 sq. ft. por el galón. Aplique con pulverizadores de la mano equipados específicamente con boquillas diseñadas para sólidos altos que curan compuestos, como. Boquilla de Chapin #1-5937 o igual. Aplica en cuanto la superficie sea suficientemente dura, para que no se estropeará. No pude. Si usando un pulverizador de poder, nosotros recomendamos Productos de Kaufman el Sprayer de Power, porque se diseñó específicamente para rápido y incluso las aplicaciones de emulsiones así como el aceite adelgazó curas.

Aplique segunda chaqueta, después de que la chaqueta anterior ha secado por lo menos toda la noche. Sea efectivamente que ambas chaquetas están secas y duras antes de abrir tablas para traficar. Envejecido Concreto - Quite toda la materia extranjera. Aplique como describió anteriormente, sin embargo la proporción del fondos puede variar de 300-500 sq. ft. por galón que depende de la textura y porosidad de superficie.

### Notas

Éste es un producto emulsionado y helará a temperaturas debajo de 32°F. Si permitió helar, deshele completamente antes del uso. Helando no dañarán el producto. Si guardó para los periodo extendidos, agite suavemente antes del uso. Este producto no se recomienda previamente para la aplicación a superficies tratadas con un aceite de la forma o agente del descargo. Equipo limpio con Easi Kleen EM. No adelgace. No aplique a las superficies quiso recibir un cementitious cubriendo. Cuando usó en hormigón exterior que un color ambarino ligero puede desarrollar cuando aplicó a las proporciones de la aplicación más pesadas. Lea Datos de Seguridad Materiales antes de usar. Éste es un producto industrial. No se ofrece para residencial o uso del consumidor.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product of the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.