

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372

www.kaufmanproduct.net

SureCure 30 Emulsión

Descripción

SureCure 30 Emulsión es nuestra calidad más alta de nuestro SureCure el tratamiento concreto. Contiene cantidades aumentadas de sólidos de copolymer de styrene modificados acrílicos por mejor sellar de la superficie concreta de las manchas y proporciona un más la tabla del dustproofed. Es clasificado como non-yellowing según el nuevo ASTM C-1315 especificación. Cuando probó bajo esta especificación y expuso a la radiación de UV, es clasificado como resistente a poner amarillo y degradación.

Usos

Este pendenciero engomó copolymer que el tratamiento concreto se diseña para las aplicaciones exteriores e interiores, sobre y debajo de la calidad. Fácilmente aplicado, SureCure 30 Emulsión proporciona una actuación del premio, mucho tiempo el brillo duradero a los suelos. Es compatible con alfombra convencional y los adhesivos del suelo elásticos. Se recomienda por curar, endureciendo, el dustproofing y sellando de nuevas y viejas superficies concretas. Como un sellador para hormigón existiendo, proporciona una película muy durable, glaseada resistente al alkalis de los ácidos apacible.

Complacencias

ASTM C-309, Teclee me o ID, Clase B
ASTM C-1315, Teclee yo, Clase B

Seguridad

VOC-<350 gm/Liter. Obedece especificaciones
Punto de llamarada ?None

Técnico @75°F

NVM 30% el min.
Viscosidad 600 approx del cps.
Time seco <1 hora
ILIV degradación pasos
Colore 1 Gardner, max.
Adherencia, ASTM D 4541 pasos
Alcali & los pasos de Resistencia Acidos

Empaquetando

55 gal. tambores (208 litros)
5 gal. cubos (18.9 litros)

Direcciones

Hormigón fresco Aplique dentro de 1-2 horas después de la realización del funcionamiento acabado o lo más pronto posible después de que el agua de la superficie ha desaparecido. Superficie de la chaqueta uniformemente, dejando ningún pinholes o huecos, a una proporción del fondos de 350-450 sq. ft. por el galón. Aplique con pulverizadores de la mano equipados específicamente con boquillas diseñadas para sólidos altos que curan compuestos, como. Boquilla de Chapin #1-5937 o igual. Aplica en cuanto la superficie sea suficientemente dura, para que no se estropeará. No pude. Si usando un pulverizador de poder, nosotros recomendamos Productos de Kaufman el Sprayer de Power, porque se diseñó específicamente para rápido y incluso las aplicaciones de emulsiones así como el aceite adelgazó curas.

Aplique segunda chaqueta, después de que la chaqueta anterior ha secado por lo menos toda la noche. Sea efectivamente que ambas chaquetas están secas y duras antes de abrir tablas para traficar. -Remove Concreto envejecido toda la materia extranjera. Aplique como describió anteriormente, sin embargo la proporción del fondos puede variar de 400-500 sq. ft. por galón que depende de la textura y porosidad de superficie.

Notas

Éste es un producto emulsionado y helará a temperaturas debajo de 32°F. Si permitió helar, deshele completamente antes del uso. Helando no dañarán el producto. Si guardó para los periodo extendidos, agite suavemente antes del uso. Este producto no se recomienda previamente para la aplicación a superficies tratadas con un aceite de la forma o agente del descargo. Equipo limpio con Easi Kleen EM. No adelgace. No aplique a las superficies quiso recibir un cementitious cubriendo. Cuando usó en hormigón exterior que un color ambarino ligero puede desarrollar cuando aplicó a una aplicación más pesada. Lea Datos de Seguridad Materiales antes de usar. Éste es un producto industrial. No se significa para residencial o consumidor

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product of the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.