

# K A U F M A N

PRODUCT  
INFORMATION

KAUFMAN  
PRODUCTS  
INC.

3811 CURTIS  
AVENUE

BALTIMORE,  
MARYLAND  
21226-1131

410-354-8600  
800-637-6372  
[www.kaufmanproducts.net](http://www.kaufmanproducts.net)

## SureGrout MET

### Descripción

SureGrout conocido es un ready-to-use tamaño de mampostería compuesto preparado especialmente a partir de hierro metálico limpio, agregados de cuarzo de sílice, cemento, dispersantes y cementos Portland especial. Está diseñado para uso en cualquier consistencia de fluido seco pack para mampostar máquinas o placas que requieren una precisión, base de non-shrinking.

Las partículas de hierro especiales expanden a una tasa predeterminada para superar la contracción que ocurre normalmente en los Estados plástico y endurecidos. SureGrout Met está garantizado no contienen a agentes generadoras de gas como polvo de aluminio o coque fluido.

### Utiliza

SureGrout Met se recomienda para uso donde se prevé el movimiento termal, humedecimiento y secado de ciclismo. Está especialmente formulado para grouting de precisión de maquinaria pesada, cargado bases de las columnas, por el poder de explotación máxima para pernos de anclajes y para muchos otros usos que requieren una alta resistencia, de impacto lechada de resistencia.

### Physical Properties

(ASTM C 109, 1 gallon per bag)

Compressive Strength  
(ASTM C-109)

1 day	4,800 psi.
7 days	8,000 psi.
28 days	10,400 psi.

Hardened Height Change  
(ASTM C-1090)

28 days	+0.04%
---------	--------

### Conformidades

CRD C-621  
ASTM C-827  
ASTM C-1107

### Rendimiento

134 lbs/pie cúbico

### Embalaje

67 libras (.5 pies cúbicos) multi-wall bolsa con forro de polietileno

### Direcciones

*Mezcla:* Agregue 1 galón de agua por bolsa de # 67. Si se desea una caída muy baja reducción de agua 10%. De consistencia fluida, aumentar agua 10%. No siempre añadir plastificantes, aceleradores, retardadores o cualquier otro ingrediente además de agua potable a menos que los productos de Kaufman en la escritura.

Vea la hoja separada para instrucciones completas.

### PRECAUCIONES

No use en áreas sujetas a movimiento térmico extremo o corrientes eléctricas vagabundas, o en aplicaciones entre en contacto con aluminio o magnesio. No trate de borde de plumas. No utilice anclajes altamente tensionadas o cualquier tipo diseñado para tensiones más 80.000 psi. Como con todos los productos que contienen cemento Portland, se reunió el SureGrout puede causar irritación. Use gafas y guantes de goma. Ver ficha de seguridad información de seguridad completa.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salespeople, distributors and their salespeople have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.